



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ИМЕ НА ПРОДУКТА:	MoTip ЗАЩИТА ЗА ПРАГОВЕ-ШАГРЕН
ЦВЯТ:	ЧЕРЕН БЯЛ СИВ
АРТИКУЛЕН НОМЕР:	51211 51215 51213
ПРОИЗВОДИТЕЛ:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA Телефон: +31 561 - 69 44 00 Факс: +31 561 - 69 44 31

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Висококачествен консервант за защита от камъчета и надраскване на долните и видими части на автомобила. Може да се препокрива.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съвместим с всички системи за боядисване
Запазва еластичността си
Отлична адхезия
Устойчив на атмосферни влияния
Устойчив на слаби киселини и основи
Отлична защита от ръжда
Шумоизолиращи качества

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЪДЪРЖАНИЕ:	500 мл
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС:	приблизително 74% от теглото
НЕ ПОЛЕПВА ПРАХ:	след около 30 мин.
НЕ ЛЕПНЕ:	след около 60 мин.
ЗА ПРЕПОКРИВАНЕ:	след 2 часа

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте упътването върху етикета. Премахнете стари нездрави покрития боя и ръжда и изшкуркайте.

София Еърпорт Център,
ул. "Христофор Колумб" №64,
Сграда Б02, ет.1, офис 106,
София 1528
e-mail: office@denicom.bg

тел/факс: +359 2 979 19 19
+359 2 979 19 21
+359 2 979 19 41



Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. Аерозола трябва да е със стайна температура. Най-добра температура за работа между 15 и 25°C. Преди употреба разклатете флакона за около 2 мин. и тествайте. Пръскайте от разстояние около 25-30 см.

Нанесете шагрена на няколко слоя. След като изсъхне, може да се препокрива без да е необходимо изшкурване.

След употреба обърнете флакона и изпръскайте в продължение на около 5 секунди.

Времето за съхнене зависи от околната температурата, влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой.