

MOMENT STYROFOAM

Лепило за стиропор

I. Продукт

Наименование на продукта

Moment Styrofoam

Суровинна база

Дисперсия от синтетични вещества без пластификатори.

Предназначение

За лепене на:
стиропорни облицовъчни плочи;
облицовъчни плочи със стиропорен гръб;
подложни тапети от екструдирана полистиролова пяна;
коркови подложни тапети.

Опаковки

Кутии от 1 кг
Кофи от 4 кг и 8 кг

Доставна единица

MSTY1 = 12 кутии от 1 кг
MSTY4 = 1 кофа от 4 кг
MSTY8 = 1 кофа от 8 кг

II. Специфични свойства

готово за употреба с много висока сила на сцепление пастообразно - особено лесно и удобно за употреба устойчиво на пластификатори нанася се с шпакла при нанасяне с мече се разрежда с 5% вода

Технически данни**Плътност**

около 1,55 г/куб.см

Устойчивост на залепванията

Залепванията са влагоустойчиви. Не е подходящо за употреба на открито и при по-дълготрайна изложеност на въздействието на вода.

Термоустойчивост

до +60°C

Температура на работа

Над +10°C на основата и помещението.

Отворено време

Около 15-20 минути в зависимост от количеството на нанесеното лепило, основата и температурата на помещението.

Време на свързване

От 24 до 48 часа в зависимост от основата и температурата на помещението.

Разреждане

При нанасяне с шпакла не се разрежда. При нанасяне с валеж се разрежда с 5% вода.

Разход

500-600 г/кв.м в зависимост от вида на залепвания материал и поглъщащата способност на основата.

Достатъчно за

1 кг = ок. 2 кв.м; 4 кг = ок. 8 кв.м
8 кг = ок. 16 кв.м

Съхранение

Минимум 18 месеца в добре затворени опаковки на хладно, но без опасност от замръзване.

III. Указания за употреба

Основи

Като основи са подходящи всички мазилки и бетонови повърхности на закрито, плочи от гипсокартон и циментов фазер, материали от дървесина (дървесно-галашитни и мебелни плоскости), а за лепенето на облицовъчни плочи - летвени скари от достатъчно широки опорни повърхности.

Основите трябва да са чисти, сухи, гладки, здрави и да имат носеща и поглъщаща способност. Новите мазилки трябва добре да са се втвърдили. Петната от плесени или мухъл се отстраняват с четка или се унищожават с пламъчно обгаряне и антигъбичен разтвор. Туткаловите бои и старите тапети се отстраняват изцяло с Metylan Tapetenablosler. Посещата способност на устойчивите на миене дисперсионни бои се проверява, като нездравите боядисани повърхности се отстраняват.

Подготовка на основата

Основите със силна поглъщаща способност (като гипсови мазилки, плочите от гипсокартон и подобни пясъчни и кредни мазилки), както и измитите основи от туткалови бои и комбинирани свързващи вещества, се грундират. Дървесно-галашитните и мебелните плочи се грундират с дълбок грунд с разтворители Ceresit. В този случай, преди да се премине към последваща работа, се изчаква пълното изсъхване на грунда. Лепилото се нанася с назъбена шпакла с размер на зъба 1,0-1,5 мм или с мече.

Употреба

а) Лепене на стиропорни облицовъчни плочи и декоративни плочи със стиропорен гръб

Преди лепенето се изготвя скица за разпределяне на основата според размерите на плочите, за да се избегнат ивици с различна ширина в краищата. Посредством кръстосано опънат канап от средата на едната до средата на другата стена се установява средната точка на основата и от нея се започва лепенето. При гладък гръб на плочите лепилото се нанася с шпакла по цялата му повърхност, а при релефен гръб и при лепене върху летвена скара - само върху опорните места. Могат да се приготвят по няколко плочи, но лепенето трябва да се извърши в рамките на отвореното време на лепилото (15-20 мин.). Плочите се поставят на около 2 см встрани от мястото, където трябва да се залепят, и с подходящо приспособление - фриക്ഷионна дъска или обратно обръзната плоча - се наместват с приплъзване и притискане в точното положение. Ивиците в крайните редове могат да се облепят с декоративни стиропорни плочи, разкроени с остър нож и стоманен линеал, или да се боядисат в подходящ цвят.

б) Лепене на подложни тапети

Лепилото се нанася върху основата с назъбена шпакла на ширината на една ролка. Разкроеният тапет се поставя в мокрото лепило легло и се притиска с мек валик. Преди лепене на същинските тапети се

оставя достатъчно време за изсъхване на залепените подложни тапети (ок. 24-48 ч.)

Подложни тапети от екструдирана полистиролова пяна

Подложните тапети могат да се залепят или един до друг, или със застъпване на свързващия кант. Преди да се поставят същинските тапети, върху подложните тапети се нанасят лепилни мостове от Moment Styrofoam, разреден с 20% вода, за да се гарантира безпроблемното сцепление на тапетите. При поставяне на тапетите без застъпване, се препоръчва предварително залепване на ролкова макулатура. За шпакловане на съединителните кантове между подложните тапети са подходящи дисперсионни шпакловъчни маси, а след нанасяне на лепилния мост - гипсови шпакловъчни продукти за употреба на закрито с марка Ceresit.

Подложни тапети от стиропор с картонена повърхност

Този вид тапети се лепят един до друг. Ако ролката е по-силно усукана, се препоръчва леко навлажняване на картонената повърхност. След изсъхването на лепилото, фугите между подложните тапети се армират с ивица от тънка телена мрежа и си шпакловат с продукти за употреба на закрито с марки Metylan и Ceresit.

При изготвянето на настоящите технически данни е отчетено съвременното състояние на техническото развитие в степента на нашия опит.

Внимание: Горейзложените данни могат да бъдат само най-обща указания. Поради намиращите се извън обсега на нашето влияние условия на употреба, както и поради голямото разнообразие от материали, препоръчваме във всеки отделен случай първо да се направят достатъчно собствени опити. Отговорност за конкретни резултати от използването на продукта следователно не може да се поражда от съдържащите се тук данни и указания. В рамките на нашите условия за продажба се поема гаранция само за постоянно високото качество на нашите продукти.