

СТ 15

Грундираща боя

Дисперсионна боя на база калиеви и акрилни силикати за грундиране на повърхности преди покриването им с тънкослойни силикатни мазилки, шпакловки и други бояджийски покрития

Свойства

- предлага се в различни цветове
- улеснява полагането на мазилките
- увеличава сцеплението с основата
- водоустойчива
- готова за употреба

Област на приложение

Ceresit CT 15 улеснява полагането на тънкослойни силикатни мазилки и измазването на сгради отвън и отвътре. Препоръчва се за грундиране на армирания с фибростъклена мрежа слой като етап от изпълнението на фасадна топлоизолационна система Ceresit или при традиционно покриване с мазилки. Боята CT 15 може да се нанася върху плоскости от ПДЧ, гипсокартон, гипсови мазилки, всякакъв вид бетонови повърхности и здраво свързали бои. След грундиране на основата с боя CT 15 многократно се намалява нейната хигроскопичност, което предпазва от бързо изсъхване на мазилките и боите, които ще бъдат полагани по-късно. Съдържащите се в CT 15 дребни частици правят грундираната повърхност грапава и устойчива на надраскване, увеличават повърхността на свързване с основата и така подобряват сцеплението на мазилката, замазката или боята. Материалът има висока покривна способност и прави основата хомогенна, като възпрепятства появата на петна при използване на цветни силикатни мазилки. За подсилване на повърхността на абсорбиращи основи се използва Ceresit CT 14 или CT 17, а Ceresit CT 18 се използва за понижаване попиващата способност на основите във вътрешността на сгради преди боядисване, лепене на тапети или традиционното измазване.

Подготовка на основата

Повърхностите, които ще се покриват с боя Ceresit CT 15, трябва да бъдат гладки, равни, сухи и почистени от вещества, които намаляват сцеплението



на боята с основата: мазни петна, смоли, прах и др. Всякаква мръсотия, стари лепилни слоеве, както и слаби покрития трябва да бъдат отстранени. Повърхността трябва да се измие с вода. Всякакви дефекти или пукнатини в мазилката се запълват с Ceresit CT 29.

Абсорбиращи основи като гипсови мазилки, ПДЧ плоскости, гипсокартон, включително неимпрегниран, се грундират с Ceresit CT 17 и се оставят да изсъхнат

Употреба

Съдържанието на опаковката се разбърква. Да не се използват ръждясали инструменти и съдове за работа.

Боята да не се разрежда! Да не се използва мече за нанасяне.

CT 15 се нанася равномерно с четка само на един пласт. Времето на изсъхване на боята е около 3 часа. Използваните инструменти и свежите петна се почистват с вода.

Внимание

СТ 15 се нанася при температура на околната среда и повърхността от +5°C до +25°C и относителна влажност на въздуха под 80%.

Всички данни и указания, посочени тук, са определени при температура +20°C и относителна влажност на въздуха 60%. При други атмосферни условия времето за втвърдяване и изсъхване се скъсява или удължава.

При попадане в очите, изплакнете обилно с вода и потърсете консултация с лекар.

Препоръки

В случай, че грундирате повърхност, върху която ще се нанася тънкослойна мазилка, се препоръчва СТ 15 да се използва в цвят, близък до цвета на мазилката.

Настоящото техническо описание определя обхвата на употреба на материала и препоръчвания начин на провеждане на работите, но не може да замени професионалната подготовка на изпълнителя. Освен посочените препоръки, употребата трябва да бъде съобразена с правилата за изпълнение на строителните работи и с принципите на техниката за безопасност.

Посочените в този лист свойства на продукта се основават на практическия опит и техническите изпитания на производителя, който гарантира качеството на продукта, но не може да оказва влияние върху условията и начина на неговата употреба. В случай на съмнение, се препоръчва да се направят самостоятелни проби за пригодността на материала за специфичното приложение. При необходимост, потърсете техническа консултация на посочените координати.

Настоящото техническо описание отменя и замества всички предишни издания.

Съхранение

6 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо и хладно място. Да се пази от замръзване!

Опаковка

Пластмасови кофи от 5 л и 10 л.

Технически данни

Основа:	Водна дисперсия на база калиеви силикатни и акрилни смоли, съдържаща минерални частици и пигменти
Плътност:	ок. 1,5 kg/dm ³
Температура на работа:	от +5°C до +25°C
Време за изсъхване:	ок. 3 часа
Разход:	от 0,2 до 0,5 l/m ² в зависимост от гладкостта и хигроскопичността на основата