

Ceresit



Ceresit CM 11 PLUS GRES

Новата формула


- лепи гранитогрес на закрито
- лепи керамични плочки на открито и закрито
- без свличане при вертикални основи
- водо- и мразоустойчиво



Henkel

Качество за професионалисти

Ceresit



СВОЙСТВА

- за керамични плочки на закрито и открито
- за гранитогрес (макс. размер 40x40 cm) на закрито
- за лепене върху подове и стени
- водо- и мразоустойчиво

Технически данни

Съотношение на смесване:	5,5-6,0 l/25 kg CM 11 PLUS
Време на употреба на готовия разтвор:	около 2 часа
Температура на работа:	от +5°C до +30°C
Може да се фугира след:	24 часа
Отгоре може да се стъпва след:	24 часа
Температурна устойчивост:	от -30°C до +70°C
Отворено време:	20 минути
Свличане:	$\geq 0,5 \text{ mm}$
Сцепление при сухи условия:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Сцепление при влажни условия:	$\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$
Сцепление след стареене при +70°C:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Сцепление след замръзване/размразяване:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Ориентировъчен разход:	2,0-3,6 kg/m ²

Клас на лепилото: C1T съгл. БДС EN 12004

Хенкел България ЕООД

тел. 02/ 806 39 00

henkel.lepila@bg.henkel.com

www.ceresit.bg

Качество за професионалисти

Ceresit

Henkel

СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ