

RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

RUST-OLEUM® **EPOXY**Shield®

Какво представлява Ероху Shield?

Epoxyshield е лесно за нанасяне епоксидно покритие на водна основа за подове характеризиращо се с изключително добра покривност и трайност. Нанесеният с него слой притежава отлична износост и ударо устойчивост, което го прави и подходящ за места с интензивен трафик на хора и автомобили. Устойчив е на разлив на химикали и трайно излагане на вода. Комплектът съдържа двукомпонентно епоксидно покритие, почистващ концентрат, декоративни люспи, бъркалка и инструкция на DVD.

Основни характеристики на продукта:

- Създава лесен за чистене, устойчив на механични натоварвания слой с качества и вид на подово покритие в шоурум.
- Достатъчно е нанасяне на един слой без предварително нанасяне на грунд
- Покритето не се поврежда и надува от горещи автомобилни гуми и притежава изключителна устойчивост на химикали.
- Без миризма и напълно безопасен за околната среда
- Достатъчен за покриването на 25 кв.м.



Места за препоръчително нанасяне

Нанася се върху бетонни подове, напълно почистени и сухи. Не се препоръчва за нанасяне върху полирани бетонни повърхности или съдържащи добавки бетони, тъй като това може

да попречи на доброто структуриране и прилепване на покритието. EpoxyShield може също да бъде нанасян върху предишно боядисвани повърхности с добре запазен слой.

Данни за продукта

Прочетете внимателно всички инструкции преди употреба.

За да постигнете отлични резултати не нанасяйте покритието при наличие на следните условия

- бетонни повърхности допълнително обработени с консерванти - за да проверите наличието на такива консерванти просто изсипете не голямо количество вода върху повърхността – проследете внимателно дали водата образува перли. При наличието на такива най – вероятно е полаган допълнително и консервант, което може да попречи на добрата адхезия на покритието.

- Недобре структурирано предишно покритие - ако повърхността е била боядисвана премахнете всякакви люещи се частици от повърхността с шкурка или телена четка. Проверете здравината на слоя като с макетен нож направите срез с формата на буква X. Върху среза

залепете тиксо и с един рязък размах отлепете тиксото. Ако повече от 25% от покритието се отлепят с тиксото то Epoxyshield не трябва да бъде нанасян ако цялото покритие не се отстрани предварително.

- Влажен бетонен под - върху пода поставете парче найлон с размер 60 x 60 см. Залепете найлона плътно по краищата с тиксо. Оставете за 24 часа. Ако видите капки вода върху найлона и бетона изглежда влажен – в бетонната повърхност се съдържа достатъчно влага, за да не може да бъде нанесен Epoxyshield.

- Не нанасяйте върху ронещо се бетонно покритие

Упътване/Инструкции за употреба



Смесете цялото количество почистващ препарат от комплекта с вода (около 7 литра). Разбъркайте до пълното му разтваряне (почистващият разтвор съдържа лимонена киселина).

Намокрете предварително пода с помощта на маркуч. Премахнете събралата се вода с гумена шпатула или метла, така че да не останат локви вода. Разпределете почистващата смес върху пода на участък с размери 1,5 x 1,5 - m, с помощта на лейка.

Изчеткайте енергично с четка с твърди къси косми, за да премахнете праха и мръсотията. Поддържайте участъка мокър при работата, докато не стане напълно почистен и изплакнат. Изплакнете добре целия участък преди да започнете със следващия. Отстранете водата от

изплакването от повърхността. След като всички участъци бъдат завършени, изплакнете и почистете пода на целия гараж така, че да не остават никакви следи от препаратата на вече почистените места.

За елиминирането на излишните вода, прах и замърсители може да се използват и влажно или сухо вакуумно почистване.

Не оставяйте насъбрана вода по пода.

Почистващият препарат няма да промени цвета на пътната настилка или да навреди на тревни или растителни площи, ако бъде напълно изплакнат.

Оставете подът да изсъхне напълно.

Прокарайте пръсти по почищения и изсушен под. Ако забележите някакъв прах по тях, повторете изплакването и забърсването до изчистването на пода.

Упътване/Инструкция за употреба

Не смесвайте декоративните люспи и Epoxyshield. Изсипете съдържанието на "А" в "В" като разбърквате в продължение на поне 3 минути. Оставете смесеният продукт за известно време (виж таблиците на края на брошурата) преди да нанесете върху повърхността. Не

оставяйте контейнера на пряка слънчева светлина. Преди употреба разбъркайте отново.

Смесени компонент А и компонент В трябва да се използват най – късно в рамките на 3 часа. Времето за използване на смесения продукт намалява в зависимост от това колко по – висока е околната температура.

Нанасяне и разреждане

Предварително „отсечете ръбовете на помещението” с четка. Нанесете с валяк (20 cm) един равномерен слой Epoxyshield върху повърхността. Нанесете върху участъци с размери 1,5 x 1,5m така, че декоративните люспи да бъдат лесно разпръснати върху току що боядисаната повърхност. Нанесете декоративните люспи върху влажния слой. Тази стъпка може да бъде изпусната в случай, че люспите са нежелани. Това

няма да засегне самия слой. Започнете веднага с нанасянето върху следващия участък. (Забележка: върху разпилените на небоядисваните участъци декоративни люспи може директно да нанасяте Epoxyshield). Необходим е само един слой. Този продукт може да бъде използван до 3 часа след първоначалното смесване (трайност на съда).

Почистване:

Измийте веднага всички уреди и инструменти с топла вода и слаб дезинфектант. Оставете неизползваният продукт да се втвърди в

контейнера и го изхвърлете според местните разпоредби.

Условия за употреба

Използвайте при температура на въздуха в помещението в рамките на 15-35°C и относителна влажност – под 80%. Бетонните подове се нуждаят от повече време за загряване; направете така, че температурата от предния ден

преди боядисване да е била не по-ниска от 15°C. Минималната температура на пода за боядисване е 13°C. Най-добре е боядисването да става в средата на следобедните часове.

Мерки за сигурност

Избягвайте контакт с кожата и очите.

При контакт с кожата – измийте засегнатото място с вода и сапун, след което изплакнете добре.

Първа помощ в случай на контакт с очите – промийте със студена вода за около 15 минути.

При поглъщане – не предизвиквайте повръщане. Изпийте 1-2 чаши вода или мляко. Незабавно се свържете с лекар.

Пазете далече от деца.

Не приемайте вътрешно.

Консултирайте се за повече информация с листовката за безопасност и информацията за мерки за сигурност, напечатана на опаковката.

Условия за съхранение на опаковката

До 5 години от датата на производство при неотворена опаковка.

Да не се излага на пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на сухо и проветриво място, при температури от 5 до 35°C.

Техническа характеристика

ПОКРИВНОСТ: *СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОМПЛЕКТА Е ДОСТАТЪЧНО ЗА ПОКРИВАНЕ НА 18 до 25 КВ.М.*

Финишен слой:	Полугланцов
Цвят:	Сребърно сиво
Плътност:	База 1,32 кг./литър Активатор 1,13 кг./литър

Съдържание на сухо вещество: **База:** 54,5% на обем

Активатор: 91,0 % на обем

VOC съдържание:	53 гр./л максимум
Готова за използване	
Смес	53 гр./л максимум

Ако температурата е между 15 – 21°C

Започнете „отсичането на ръбовете”:	30 минути след смесване на компонент А и В
Започнете нанасянето с валик:	45 минути след смесване на компонент А и В
Използване на готовия продукт в рамките на:	2 часа след смесване на компонент А и В
Най – подходящото време за нанасяне е раниия следобед след 13 часа.	

Ако температурата е между 22 – 26°C

Започнете „отсичането на ръбовете”:	10 минути след смесване на компонент А и В
Започнете нанасянето с валик:	15 минути след смесване на компонент А и В
Използване на готовия продукт в рамките на	1 ½ часа след смесване на компонент А и В
Най – подходящото време за нанасяне е рано сутрин преди 9 часа.	

Ако температурата е между 27 – 29°C

Започнете „отсичането на ръбовете”:	Веднага след смесване на компонент А и В
Започнете нанасянето с валик:	5-15 минути след смесване на компонент А и В
Използване на готовия продукт в рамките на:	1 час след смесване на компонент А и В
Най – подходящото време за нанасяне е рано сутрин преди 9 часа.	