

СТ 16

Грундираща боя

Дисперсионна боя на база синтетични смоли за грундиране на повърхности преди измазването им с еднослойни мазилки, шпакловки и други бояджийски покрития

Свойства

- улеснява полагането на мазилките
- увеличава сцеплението с основата
- водоустойчива
- готова за употреба
- на водна основа

Област на приложение

Ceresit CT 16 улеснява полагането на еднопластови мазилки, както и грундове, които се използват за обработка на външни и вътрешни стени на сградите. Може да се използва за грундиране на армирания с мрежа слой при изпълнение на топлоизолация на сградите, както и при традиционните мазилки. С СТ 16 могат да бъдат боядисвани повърхности на плоскости от гипскартон или гипсофазер, всякакъв вид бетонови повърхности, гипсови мазилки, както и многослойни покрития. След грундиране на основата с боя СТ 16, многократно се намалява нейната хигроскопичност, което предпазва от бързо изсъхване на мазилките и боите, които ще бъдат полагани по-късно. Съдържащите се в СТ 16 дребни частици правят грундираната повърхност грапава и устойчива на нараняване, увеличават повърхността на основата, при което се подобрява сцеплението с мазилките, шпакловките и боите. Материалът има голяма покривна способност и успешно уеднаквява основата, като възпрепятства избиване на петна при използване на цветни синтетични мазилки, както и при минерални мазилки.

За подготовка на повърхността на хигроскопични плоскости и стени е препоръчително да се използват грундове Ceresit CT 14 или CT 17.

Подготовка на основата

Повърхностите, които трябва да бъдат покрити с боята Ceresit CT 16 трябва да бъдат равни, здрави, сухи и изчистени от вещества, които намаляват сцеплението



на боята с основата (петна от мазнини, прах и химикали). При наличие на слоеве от стара мазилка, замърсяване на стената с остатъци от тапети, лепило и други свързващи субстанции, те трябва да бъдат отстранени. Повърхността да се измие с вода. Дупки и пукнатини трябва да бъдат запълнени и обработени с шпакла и Ceresit CT 29. Влажни стени като гипсови мазилки, гипсофазерни плоскости, които не са импрегнирани, и други трябва да се грундират с Ceresit CT 17 и да се изчака около 4 часа, за да изсъхне.

Употреба

Съдържанието на опаковката се разбърква. Да не се използват ръждясали инструменти и съдове за работа. Боята да не се разрежда! Да не се използва мече за нанасяне. СТ 16 трябва да се нанася равномерно на един пласт. Времето за съхнене на боята е около 3 часа. Използваните инструменти и свежите петна от боята могат да се мият с вода.

Внимание

Боядисването трябва да бъде изпълнявано при добри атмосферни условия: температура на въздуха и основата от +5°C до +25°C и влажност на въздуха по-малка от 80%. Техническите показатели на боята са определени при температура +20°C и влажност на въздуха 60%. При други атмосферни условия трябва да се предвиди по-бързо или по-бавно изсъхване на боята.

При контакт на материала с очите, те трябва да се изплакнат обилно с вода и да се потърси незабавно лекарска помощ.

Препоръки

В случай, че основата, която се грундира, ще бъде измазана с еднослойна мазилка или шпакловка е желателно да се използва СТ 16 в цвят от същата гама като на мазилката.

Освен инструкциите за използването на продукта от значение са професионалната подготовка на изпълнителя и спазването на правилата и нормите за работа, формулирани от институциите в тази област на дейност. Посочените тук свойства на продукта се основават на практическия опит и техническите изпитания на производителя, който гарантира качеството на продукта, но няма възможност да проследи начина на употреба и условията по време на работа. Особеностите на отделните обекти са извън обсега на нашето влияние, затова препоръчваме при съмнение, да се правят предварителни проби за пригодността на продукта за всяко конкретно специфично приложение. При необходимост потърсете консултация на посочените координати.

Съхранение

12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно място.
Да се пази от замръзване!

Опаковка

Пластмасови кофи от 5 l и 10 l.

Технически данни

Състав:	Водна дисперсия на база синтетична смола, съдържаща минерални частици
Плътност:	около 1,5 kg/dm ³
Температура при използване:	от +5°C до +25°C
Водоустойчивост:	около 3 часа след боядисване
Коефициент на водопоглъщане:	0.10 kg/m ² x 1/2 h
Коефициент на паропропускливост:	Sd = 0.25 m
Разходна норма:	от 0,2 до 0,5 l/m ² в зависимост от неравностите и хигроскопичността на основата