

MOMENT CARPET & PVC

Лепило за мокети и подови настилки от PVC

I. Продукт

Наименование на продукта
Moment Carpet & PVC

Суровинна база

Специална водна дисперсия с органични и неорганични добавки за увеличаване здравината на залепването.

Предназначение

За лепене на:
PVC настилки на ленти или плочи;
PVC настилки с ютен или филцов гръб;
мокети с гръб от PVC или латексова пяна;
настилки от иглен филц с гръб от PVC или латексова пяна;
необработен естествен корк.

Опаковки

Кутии от 1 кг
Кофи от 6 кг и 12 кг

Код/Доставна единица

MTP1 = 12 кутии от 1 кг
MTP6 = 1 кофа от 5 кг
MTP12 = 1 кофа от 8 кг

II. Специфични свойства

Moment Carpet & PVC е готово за употреба лепило на водно-дисперсионна основа със следните свойства:

- пастообразно - особено лесно и удобно за употреба;
- влагоустойчиво - не е подходящо за употреба на открито и в области, изложени на дълготрайно въздействие на вода;
- устойчиво на търкане от колелца на столове;
- без разтворители.

Технически данни

Плътност

1,2 г/куб.см

Устойчивост на залепванията

Залепванията са влагоустойчиви. Не е подходящо за употреба на открито. Залепванията са устойчиви на търкане от колелца на столове.

Термоустойчивост

До +60°C. Подходящо за употреба над подово отопление.

Температура на работа

Над +12°C на основата и помещението.

Време на свързване

Върху настилка може да се стъпва след 4 часа.

Цвят

светлосив

Отворено време

Около 30 минути в зависимост от температурата на работната среда. Времето за изветряване на лепилото е около 20 минути.

Разреждане

Лепилото е готово за употреба. Стъстило се лепило обаче може да се разрежда със студена вода.

Разход

250-400 г/кв.м в зависимост от вида на настилка.

III. Указания за употреба

Основи

Основите трябва да са чисти, сухи, обезмаслени, гладки, обезпрашени, без пукнатини и устойчиви на опън и натиск. Подовите настилки и по-специално PVC-настилки на рула и естественият корк, трябва да се аклиматизират в помещението преди полагането им, за да се намалят евентуалните съществуващи напрежения в рулата.

Нанасяне на лепилото

Лепилото се нанася едностранно върху основата с назъбена шпакла с дълбочина на зъба 1,5-2,0 мм. Количеството на нанасяното лепило зависи от поглъщащата способност на основата и от гладкостта на настилка. С нанасянето на лепилото започва да тече времето за изветряване: лепилото се оставя да изветрее докато, при докосване с пръсти, се усети, че все още е влажно, но вече е лепливо. В рамките на следващите 10 минути подовата настилка се полага в лепилното легло и се притиска чрез разтриване. Положението на

разстланата настилка може да се коригира върху основата, докато лепилният слой още не се е втвърдил. Настилка се разтрива отново след 20 минути.

Време на свързване

По настилка може да се стъпва след 4 часа. По-тежки натоварвания, като например преместване на мебели, са възможни след около 24 часа. Крайна якост на залепването се постига едва след няколко дни. Ако положената настилка трябва да се заварява, препоръчва се това да се направи най-рано 24 часа след полагането ѝ.

IV. Специални указания

Почистване на работните уреди и инструменти

С вода веднага след употреба. Втвърденото лепило може да се отстрани само с разтворител.

Съхранение

Лепилото трябва да се пази от замръзване. Да не се съхранява при температури под +10°C!

Срок на съхранение в добри затворени опаковки при стайна температура: мин. 18 месеца.

Отстраняване на отпадъците

Втвърдените остатъци от продукта се отстраняват като домакински отпадъци или промишлени отпадъци, подобни на домакинските. Невтвърдените остатъци се отстраняват като специален отпадък (код : 55905). Опаковката да се предава за преработване само добре изпразнена от остатъци.

Защитни мерки

Не са необходими.

Допълнителни указания

Непременно да се спазват указанията на производителите на настилки относно тяхното полагане. Настилки под формата на рула предварително трябва да се разстелят, за да се намалят всякакви възможни напрежения на рулата. Естественият корк трябва да се аклиматизира най-малко 24 часа преди полагането.

При изготвянето на настоящите технически данни е отчетено съвременното състояние на техническото развитие според степента на нашия опит.

Внимание: Горепозложените данни могат да бъдат само най-обща указания. Поради намиращите се извън обсега на нашето влияние условия на употреба, както и поради голямото разнообразие от материали, препоръчваме във всеки отделен случай първо да се направят достатъчно собствени опити. Отговорност за конкретни резултати от използването на продукта следователно не може да се поражава от съдържащите се тук данни и указания. В рамките на нашите условия за продажба се поема гаранция само за постоянно високото качество на нашите продукти.