

Име на продукта	: MOTIP Анतिकорозионен грунд
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 050528

Описание на продукта

Висококачествен антикорозионен грунд без съдържание на олово за обработка на нетретирани повърхности от желязо. Подходящ за създаване на основа преди последващо боядисване с алкидни бои.

Приложение

Метални конструкции	Машини
Земеделска техника	Каросерия
Контейнери	Стоманени рамки

Основни характеристики

Бързосъхнещ	Отлична адхезия
Отлична покривност и запълващи свойства	Изпръскване под формата на мъгла
Отлична антикорозионна защита	Лесен за шкурене
Подходящ за защита на дървени повърхности	Заваряем



Физични и химични характеристики

Съдържание	: 400 мл
Основа	: Епоксидна модифицирана алкидна смола
Цвят	: Червено-кафяв
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 77% w/w
Съдържание на твърди частици	: Приблизително 23% w/w
Разходна норма	: От 1,25 до 1,75 м ²
Не полепва прах	: След 10 до 20 минути
Не лепне	: След 30 до 60 минути
Втвърдява / за препокриване	: След 16 часа
Относителна плътност при 20°C	: 1,4 г/мл
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бала
Изпръскване	: 1,0 г/сек
Топлоустойчивост	: До 110°C

Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета.

Подготовка

Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. Премахнете люспите от стар лак и ръжда и изшкурете.

Третиране

Повърхността трябва да е чиста, суха и да обезмаслена. Аерозолът трябва да е със стайна температура. Най-добра температура за работа между 5 и 30°C. Преди употреба разклатете флакона за 2 минути и пръснете пробно. Пръскайте на приблизително 20 см от повърхността, която третирате. Нанесете няколко слоя от антикорозионния грунд. Преди нанасяне на последващ слой разклащайте флакона.

След употреба почистете дюзата (обърнете флакона и изпръскайте в продължение на 5 сек.)

Времето за изсъхване зависи от температурата на околната среда, влажността на въздуха и дебелината на нанесения лак.