

Ceresit EASY FOR YOU

Лесен за употреба санитарен силикон

Свойства

- изключителна тройна защита срещу мухъл - 5 години гаранция
- дълготрайни резултати срещу мухъл
- без миризма
- лесен за употреба дори и за неопитни потребители
- лесен за корекции и премахване: силиконът може да бъде премахнат лесно с вода от уреди, ръце преди втвърдяване
- подходящ за полагане върху хоризонтални и вертикални повърхности
- отлично захващане към многообразие от материал

Ceresit **EASY FOR YOU** е лесен за употреба санитарен силикон на водна основа с изключителна тройна защита срещу мухъл.

Санитарният силикон Ceresit **EASY FOR YOU** е еднокомпонентен и готов за употреба. Изсъхва при стайна температура и формира гъвкава, дълготрайна и устойчива на мухъл връзка.

Приложение

За всички съединителни и разширителни фуги в бани, кухни, тоалетни и др. Захваща към керамика, стъкло, емайл, плочки. Цвят: бял.

Подготовка на основата

Препоръчително е да се фугира при температура на околната среда между +5°C и +40°C. При температура, по-ниска от +5°C, уплътняване може да се извърши, ако по стените на фугата няма конденз, сняг или лед. Стените на фугата трябва да бъдат чисти и сухи. Омаслените повърхности да се почистят с ацетон или чистител. За почистване на метални повърхности може да се използва



бял спирт. Ако във фугата има стар уплътнител, който би могъл да влоши сцеплението, той трябва да се отстрани изцяло и повърхностите (стените на фугата) да се почистят. Грундиране : непорести повърхности не е необходимо да се грундират.

Употреба

При употребата на силикон Easy for you от флакон : отрежете върха на флакона и завийте накрайника. Върхът на накрайника да се отреже косо (на около 45 градуса) в зависимост от ширината на фугата. Поставете флакона в пистолета за силикон. При употребата на силикон Easy for you от туба: отрежете косо върха на тубата. Нанесете материала плътно във фугата. Специално внимание трябва да се отдели на сцеплението към ръбовете на фугата. Загладете уплътнителя с влажен пръст или шпатула преди да се е образувала повърхностна кора. Можете да премахнете излишния материал от фугата, инструментите или ръцете с вода или влажна кърпа. След втвърдяване материалът може да бъде премахнат единствено механично. Продуктът трябва да се остави да изсъхне за няколко часа (поне 6 часа) след нанасяне преди да има контакт с вода (взимане на душ и тн.). Избягвайте контакт

с почистващи препарати за поне 24ч. след нанасяне на материала.

Ограничения при употреба

Продуктът прогресивно развива лепилните си качества от 1 до 2 седмици след нанасяне. Най-добри резултати се постигат до 1 месец след нанасяне.

Не може да се боядисва.

Използвайте чиста вода за заглаждането на материала – сапунената вода може да навреди на образуването на повърхностна кора и да доведе до изменения на цвета.

Не използвайте силикона в контакт с петролни продукти и върху битумни повърхности.

Промяна в цвета може да се получи при излагане на силикона на силни химикали или много високи температури. Промяната в цвета, обаче, не води до влошаване на техническите характеристики на силикона.

Не е подходящ за уплътняване на фуги, които ще бъдат постоянно изложени на водно налягане – например басейни или аквариуми.

Не е подходящ за уплътняване на фуги върху естествен камък, мрамор и огледала.

Да не се използва върху основи, които са в контакт с храна.

Препоръки

Съдържащите се тук свойства на продукта се основават на практическия опит и техническите изпитания на производителя. Специфичните особености на отделните обекти са извън обсега на нашето влияние, затова препоръчваме да се проверява пригодността на материала за всяко конкретно специфично приложение. При необходимост

потърсете техническа консултация на посочените адреси.

Съхранение

Качеството на продукта се запазва непроменено 18 месеца след датата на производство при съхранение на хладно (между +2°C и +30°C) и сухо място в неотворени флакони.

Опаковка

Флакон от 280 мл.

Туба от 150 мл.

Технически данни

Невтвърден уплътнител

Основа:

Миризма:

Температура на работа:

Консистенция:

Плътност:

Време за образуване

на повърхностна кора:

Време на втвърдяване:

силиконова емулсия

неутрална

от +5 до +40°C

не се свива

(non slump paste)

1,35 г/мл

30 мин.

1,5 мм/ 24ч.

Втвърден уплътнител

Миризма:

Твърдост по Shore A:

Модул на еластичност:

Максимално допустима деформация:

Свиване:

няма

20

0,25 N/mm²

25%

19%

Хенкел България ЕООД

Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4,

Тел.: 02/806 39 00, henkel.lepila@bg.henkel.com, www.ceresit.bg



Качество за професионалисти