

MOMENT RAW PARKET

Лепило за необработен паркет

I. Продукт

Наименование на продукта
Moment Raw Parket

Суровинна база

Водна дисперсия с усилващи лепенето органични и неорганични добавки.

Предназначение

за лепене на суров (необработен) малък, тънък, под формата на летвички и мозаичен паркет до 18 мм;
за употреба само върху поглъщащи основи като бетон, шпакловка, циментови замазки, дървесно-талашитни плочи и др.

Опаковки

Кутия от 1 кг
Кофи от 7 и 14 кг

Код/Доставна единица

MPAR1 = 12 кутии от 1 кг
MPAR7 = 1 кофа от 7 кг
MPAR14 = 1 кофа от 14 кг

II. Специфични свойства

пастообразно: лесна употреба
влажностостойчиво
без разтворители
готово за употреба

Технически данни

Плътност (специф. тегло)

около 1,5 г/куб.см

Температура на работа

Не по-ниска от +15°C на въздуха и на пода в помещението.

Водоустойчивост

Влагуустойчиво. Не е подходящо за употреба на открито.

Термоустойчивост

Максимум до +75°C.
Подходящо за употреба над подово отопление.

Отворено време

Максимум 30 минути. За това време паркетът трябва да се положи върху намазаните с лепило основи.

Разход

Между 300 - 1000 г/кв. м в зависимост от основата.

Време на свързване

По паркета може да стъпва веднага след полагането му. По-тежки натоварвания, например преместване на мебели, са възможни след около 6 часа. Крайната якост на залепането се достига най-рано след 24 часа. По-нататъшната обработка е възможна най-малко 24 часа след полагането му.

Разреждане

Лепилото е готово за употреба. Сгъстилото се лепило обаче може да се разрежда със студена вода.

III. Указания за употреба

Основи

За извършване на сигурно залепване на паркета основите трябва да бъдат сухи, гладки, обезпрашени, обезмаслени, без пукнатини, устойчиви на опън и натиск. Неравностите трябва да се изгладят с обичайните подовоизравнителни маси.

Влажността на паркета при полагането му трябва да бъде 10-13%. Затова паркетът трябва да се аклиматизира най-малко 24 часа преди това, т.е. да се извади от опаковката и да се разстели в помещението. При неспазване на това указание може да настъпи откъртване на паркета от пода вследствие на прекалено голямото му разширяване.

Нанасяне на лепилото

Лепилото се нанася едностранно върху основата с назъбена шпакла (с размер на зъба 3 мм). Освен размера на шпаклата, количеството на нанасяното лепило зависи от гладкостта и поглъщащата способност на основата. Паркетът се полага в мокрото лепилно легло в рамките на отвореното време и се нарежда, респ. причуква. При изрязване на паркетните летвички за ъглите на помещението, трябва да се има предвид, че те не бива да се полагат плътно до стената, тъй като трябва да се очаква последващо разширяване на паркета. До стената трябва да остава около 1 см.

Последващата обработка на паркета (циклене, китосване и др.) може да започне най-рано 24 часа след залепването.

При полагане на паркет върху площ над 25 кв. м може да се наложи оставяне на разширителна фуга.

При полагане на паркет върху подово отопление, то трябва да е работило минимум 5 дни преди извършване на лепенето. По време на полагането на паркета, подовото отопление трябва да се изключи, като може да се включи отново най-рано след 48 часа.

IV. Специални указания

Почистване

Работните инструменти се измиват със студена вода веднага след употреба.

Съхранение

Минимум 18 месеца в добре затворени опаковки без опасност от замръзване.

Защитни мерки

Не са необходими.

Отстраняване на отпадъците

Втвърдените остатъци от продукта се отстраняват като домакински отпадъци или промишлени отпадъци, подобни на домакинските.

Невтвърдените остатъци се отстраняват като специален отпадък (код на отпадъка: 55905).

Опаковката да се предава за преработване само добре изпразнена от остатъци.

Допълнителни указания

Непременно да се спазват указанията на производителите на паркета относно неговото полагане. Паркетът трябва да се аклиматизира преди полагането.

При изготвянето на настоящите технически данни е отчетено съвременното състояние на техническото развитие според степента на нашия опит.

Внимание: Горейзложените данни могат да бъдат само най-обща указания. Поради намиращите се извън обсега на нашето влияние условия на употреба, както и поради голямото разнообразие от материали, препоръчваме във всеки отделен случай първо да се направят достатъчно собствени опити. Отговорност за конкретни резултати от използването на продукта следователно не може да се поражда от съдържащите се тук данни и указания. В рамките на нашите условия за продажба се поема гаранция само за постоянно високото качество на нашите продукти.