

# СТ 17

## Дълбокопроникващ грунд без разтворители

Грунд на основата на синтетична смола за критични основи

### Свойства

- не съдържа разтворители
- отблъсква влагата
- заздравява основите
- намалява попиваемостта
- фиксира прахта
- за употреба на открито и закрито

### Област на приложение

Грундиращо покритие за стени и подове.

За заздравяване и влагоотблъскване при лек бетон, газобетон, пресовани дървени плоскости, гипсови мазилки, гипсови и гипсофазерни плочи, анхидритни мазилки, силно абсорбиращи и циментови мазилки, керамични и каменни покрития, гладки бетонови плочи с висока плътност, циментови замазки.

При полагане на самонивелиращи се подови замазки Ceresit върху дървени повърхности, грундирането трябва се направи с Ceresit CN 94.

### Подготовка на основата

Ceresit CT 17 се използва върху всички здрави, носещи, чисти и сухи основи без разделителни субстанции (мазнини, прах и пр.). Преди нанасянето на грунда трябва да се направи тест за носещата способност и здравината на основата. Сухите анхидритни мазилки се нагряват механично. Основите се почистват и обезпрашават. Дограмите на прозорци и врати, както и други свързващи области се облепят с предпазна лента и/или се почистват с вода веднага след грундирането.



### Употреба

Грундът се нанася директно с четка или баданарка. В зависимост от специфичните условия на работния обект, работата след грундирането може да продължи най-малко след 4 часа. След втвърдяване на грунда, основата трябва да е устойчива на надраскване. Ако не е, трябва да се грундира отново. Работните инструменти се почистват с вода веднага след употреба. Втвърденият материал може да се отстрани само с почистващо средство за боя.

## Внимание

СТ 17 се използва само в сухи условия при температури на въздуха от +5°C до + 25°C. Посочените тук данни се отнасят за температура от +20°C и относителна влажност на въздуха 60%. При други климатични условия, процесът на изсъхване може да се ускори или забави.

## Препоръки

Настоящото техническо описание определя обхвата на употреба на материала и препоръчвания начин на провеждане на работите, но не може да замени професионалната подготовка на изпълнителя. Освен посочените препоръки, употребата трябва да бъде съобразена с правилата за изпълнение на строителните работи и с принципите на техниката за безопасност.

Посочените в този лист свойства на продукта се основават на практическия опит и техническите изпитания на производителя, който гарантира качеството на продукта, но не може да оказва влияние върху условията и начина на неговата употреба. В случай на съмнение, се препоръчва да се направят самостоятелни проби за пригодността на материала за специфичното приложение. При необходимост, потърсете техническа консултация на посочените координати.

Настоящото техническо описание отменя и замества всички предишни издания.

## Съхранение

12 месеца на хладно място. Да се пази от замръзване!

## Опаковка

Полиетиленова бутилка от 2 л.

Полиетиленова туба (бидон) от 10 л.

## Технически данни

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| База:                            | Неутрална дисперсия на синтетична смола с малки количества на пигментни добавки       |
| Цвят:                            | Бледожълт, след изсъхване прозрачен                                                   |
| Плътност:                        | 1,0 кг/л                                                                              |
| Температура на работа:           | от +5°C до +25°C                                                                      |
| Време за изсъхване:              | около 4 часа                                                                          |
| Коефициент на паропропускливост: | около 100                                                                             |
| Разход:                          | от 0,1 до 0,5 л/м <sup>2</sup> в зависимост от гладкостта и поливаемостта на основата |