

CX 10

Универсално полиуретаново лепило

Описание на продукта

CERESIT CX10 е готово за употреба 1-компонентно лепило с вторично разширение, което се втвърдява при взаимодействие с влагата от въздуха. Предназначено за залепване на газобетонни блокове, гипсокартон, OSB плоскости и други строителни материали. Флаконът е оборудван със специален адаптиран пластмасов накрайник, предназначен за работа с пистолет. Продуктът може да се нанася при температура до -5°C . CX 10 има висока залепваща сила към минерални основи и висока ефективност: покривност при зидане – до 10 m^2 при дебелина на блоковете до 15 cm, гипсокартон и OSB плоскости – до 10 m^2 (покривността се влияе от начина на съхранение и нанасяне на продукта). CX 10 се нанася с пистолет, не е необходимо допълнително оборудване.

Свойства

- Отлично сцепление към повечето материали
- Много добра топло- и звукоизолация
- Минимизира топлинните мостове при тухлени стени
- За вътрешна и външна употреба

Област на приложение

- Залепване на строителни блокове
- Залепване на гипсокартон и OSB плоскости към стени
- Запълване на малки кухини
- Може да се използва при ниски температури и висока влажност
- Бърза и лесно нанасяне с пистолет за ПУ пена



Употреба

Преди употреба продуктът трябва да се аклиматизира при стайна температура за поне 12 часа. Температурата на работа на продукта е от -5°C до $+35^{\circ}\text{C}$, като трябва да се съхранява на топло (над $+5^{\circ}\text{C}$). Преди директна употреба разклатете флакона за около 15 секунди. Махнете пластмасовата капачка от флакона и го завийте плътно към пистолета. Повърхностите, върху които ще се нанася паяната, трябва да бъдат чисти и обезпрашени, като могат да бъдат влажни, но не и заледени.

При зидане – блокчетата трябва да бъдат сухи. Преди нанасяне върху измазани и боядисани стени трябва да се направи тест на сцеплението. Слаби слоеве трябва да се премахнат. Субстанции, които биха компроментирали сцеплението, водонепропускливи слоеве боя и слоеве с ниско сцепление трябва изцяло да се отстранят.

При работа с пистолета работната позиция на флакона е с дъното нагоре. Не е препоръчително флаконът да се заменя преди пълното му използване. Преди да замените стария

флаконе, разклатете новия енергично. Отвъртете празния флакон и го заменете веднага, за да не остане въздух в пистолета. Прясно нанесеното лепило може да се отстрани с Ceresit CLEANER или ацетон. Втвърденото лепило може да се премахне само механично.

ЗИДАНЕ

Нанесете една или две успоредни линии (с диаметър 2-3 см) от лепилото по хоризонталните повърхности на блока на максимално разстояние 5 см от ръбовете. За блокове с дебелина до 12 см се нанася само една линия. Блоковете от следващия ред трябва да се положат веднага след нанасяне на лепилото. Количеството лепило, както и броят на линиите трябва да са съобразени така, че цялата повърхност на блока да бъде покрита с тънък слой лепило след полагане на следващия ред.

ЛЕПЕНЕ НА ГИПСОКАРТОН И OSB ПЛОСКОСТИ

Нанесете успоредни линии (с диаметър 2-3 см и разстояние между тях 15 см) от лепилото по хоризонталните повърхности на плоскостите (10 см от ръбовете), както е показано на снимките по-долу.

Безопасност

- Прилагайте обичайната индустриална хигиена
- Носете предпазни ръкавици, работно облекло и маска за очите
- Осигурете добра вентилация по време на работа
- Втвърдената пяна се премахва само механично
- Не пробивайте и не изгаряйте флакона
- Да не се пръска в близост до източници на огън
- Да се пази от деца!
- За повече информация, прочетете етикета.

Съхранение

Да се съхранява на хладно и сухо място. За постигане на максимален срок на годност продуктът трябва да се съхранява в закрити сухи складове при температура от +5°C до +25°C (минимална температура на излагане до -20°C за кратко, например по време на транспортиране.). Флаконът

трябва да се съхранява и транспортира във вертикална позиция, с клапана нагоре. Транспорт с кола: увийте флакона в кърпа и го поставете в багажника, никога в купето. Срокът на годност на продукта е 15 месеца от датата на производство и е валиден при пълно спазване на инструкциите за съхранение и транспортиране. Предпазвайте от директна слънчева светлина и температури над +50°C

Опаковка

850 ml

Технически данни

Физическо описание

Вискозна смес, излизаща от флакона под формата на пяна и втвърдяваща се при взаимодействие с влагата от въздуха

Основа Мирис

Полиуретан
Лека специфична миризма по време на втвърдяване, без мирис след втвърдяване
<25 kg/m³

Плътност

Време за образуване на повърхностна кора

От 7 до 16 минути (при температура 20°C и влажност на въздуха / RH > 30 %)

Време на втвърдяване
Вторично разширение

Около 60 минути

Клас по реакция на огън

<50 %

Температурна устойчивост на втвърденото лепило

F (EN 13501)

Налягане при втвърдяване

- 55°C до + 90°C

Звукоизолация

<200 N/dm²

Сила на опън

60 dB/cm

Сила на натиск

min 3 N/cm²

Топлопроводимост

min 3 N/cm²

(на втвърденото лепило)

0,030 W/m K

Покритие (1 флакон 850 ml):

Зидане: до 10 ml

ВНИМАНИЕ! Използването на CX 10 за лепене на строителни блокове с кухини е забранено по силата на Европейски патент EP 1 623 078 B1.

ЗАБЕЛЕЖКА: Листът с технически данни трябва да се използва в съответствие с Информационния лист за безопасност на продукта.



Хенкел България ЕООД

Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4,

Тел.: 02/806 39 00, henkel.lepila@bg.henkel.com,

www.ceresit.bg